



經 濟 部 標 準 檢 驗 局

台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA

4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN

TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324

WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 9A307000040

受理日期： 97年01月08日

簽發日期： 97年01月18日

實驗室： 第六組

地 址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 昌揚塑膠股份有限公司

地 址： 台南市702新樂路42之3號B棟

品 名： 塑膠製蓋子(ABS)

規 格： (空白)

型 號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

賴俊杰

報告簽署人

張修德

實驗室負責人

張修德(1)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A307000040

頁次: 共 2 頁, 第 2 頁

申請者: 昌揚塑膠股份有限公司

品名: 塑膠製蓋子(ABS)

規格: (空白)

型號: (空白)

受理日期: 97年01月08日

完成日期: 97年01月16日

試驗項目	試驗結果
<p>溶出試驗</p> <p>過錳酸鉀消耗量</p> <p>蒸餾水(60°C, 30分鐘)</p> <p>蒸發殘渣</p> <p>蒸餾水(60°C, 30分鐘)</p> <p>4%醋酸(60°C, 30分鐘)</p> <p>20%乙醇(60°C, 30分鐘)</p> <p>正庚烷(25°C, 60分鐘)</p> <p>重金屬(以Pb計)</p> <p>4%醋酸(60°C, 30分鐘)</p>	<p>1ppm以下</p> <p>3ppm</p> <p>3ppm</p> <p>3ppm</p> <p>4ppm</p> <p>1ppm以下</p>
<p>試驗說明:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 參照 CNS12221 試驗。2. 依照申請資料加註取樣者: 昌揚塑膠股份有限公司3. 本報告如有疑問, 請洽第六組化學檢驗科。(電話: 02-23431871)	

