



經濟部標準檢驗局
台北市濟南路一段四號
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN
TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324
WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 9A300000157

受理日期： 100年01月26日

簽發日期： 100年02月22日

實驗室： 第六組

地址： 台北市濟南路1段4號

申請者： 昌揚塑膠股份有限公司

地址： 台南市新樂路42之3號B棟

品名： 塑膠製運動水壺(PC)

規格： Polycarbonate Resin

型號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 3 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陳俊哲

報告簽署人

謝翰璋

實驗室負責人

第六組
組長

謝翰璋 (2)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A300000157
申請者: 昌揚塑膠股份有限公司
品名: 塑膠製運動水壺(PC)
規格: Polycarbonate Resin
型號: (空白)
受理日期: 100年01月26日

頁次: 共 3 頁, 第 2 頁

完成日期: 100年02月21日

試驗項目	試驗結果
溶出試驗	
過錳酸鉀消耗量,蒸餾水(95°C, 30分鐘)	1.0 ppm以下
蒸發殘渣	
蒸餾水(95°C, 30分鐘)	6 ppm
4%醋酸(60°C, 30分鐘)	3 ppm
正庚烷(25°C, 60分鐘)	8 ppm
重金屬(以Pb計)	
4%醋酸(60°C, 30分鐘)	1 ppm以下

試驗說明:

1. 參照 CNS12221 試驗。
2. 依照申請資料加註取樣者: 昌揚塑膠股份有限公司 CHANG YOUNG PLASTICS Co., LTD.
3. 本報告如有疑問, 請洽第六組化學檢驗科。(電話: 02-23431872)



經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A300000157

頁次: 共 3 頁, 第 3 頁

申請者: 昌揚塑膠股份有限公司

品名: 塑膠製運動水壺(PC)

規格: Polycarbonate Resin

型號: (空白)

受理日期: 100年01月26日

完成日期: 100年02月21日

試驗項目	試驗結果
溶出試驗: 雙酚A (去離子水, 95°C, 30分鐘) 雙酚A (4%醋酸, 60°C, 30分鐘)	未檢出 (可檢下限: 0.03 ug/ml) 未檢出 (可檢下限: 0.03 ug/ml)
試驗說明: 1. 依照CNS 11348及EN 14372試驗。 2. 本報告如有任何疑問, 請洽詢技術開發科。(電話: 02-23431857)	

