



經 濟 部 標 準 檢 驗 局

台 北 市 濟 南 路 一 段 四 號

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA

4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN

TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324

WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

試驗報告

報告號碼： 9A309001883

受理日期： 99年08月30日

簽發日期： 99年09月27日

實驗室： 第六組

地 址： 台北市濟南路1段4號

申 請 者： 昌揚塑膠股份有限公司

地 址： 台南市新樂路42之3號B棟

品 名： 塑膠製耐熱水壺(PC)

規 格： Polycarbonate Resin

型 號： (空白)

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 3 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

陳俊哲

報告簽署人

謝翰璋

實驗室負責人

第六組
組長 謝翰璋 (4)

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A309001883

頁次: 共 3 頁, 第 2 頁

申請者: 昌揚塑膠股份有限公司

品名: 塑膠製耐熱水壺(PC)

規格: Polycarbonate Resin

型號: (空白)

受理日期: 99年08月30日

完成日期: 99年09月27日

試驗項目	試驗結果
溶出試驗	
蒸餾水(95°C, 30分鐘)	
過錳酸鉀消耗量	1.0ppm以下
蒸發殘渣	2ppm
4%醋酸(60°C, 30分鐘)	
蒸發殘渣	1ppm
重金屬(以Pb計)	1ppm以下

試驗說明:

1. 參照 CNS12221試驗。
2. 依照申請資料加註取樣者: 昌揚塑膠股份有限公司 CHANG YOUNG PLASTICS CO., LTD
3. 本報告如有疑問, 請洽第六組化學檢驗科。(電話: 02-23431871)



經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 9A309001883

頁次: 共 3 頁, 第 3 頁

申請者: 昌揚塑膠股份有限公司

品名: 塑膠製耐熱水壺(PC)

規格: Polycarbonate Resin

型號: (空白)

受理日期: 99年08月30日

完成日期: 99年09月27日

試驗項目	試驗結果
溶出試驗： 雙酚A(去離子水，95°C，30分鐘) 雙酚A(4%醋酸，60°C，30分鐘)	未檢出(可檢下限：0.03 ug/ml) 未檢出(可檢下限：0.03 ug/ml)
試驗說明： 1. 雙酚A參照CNS 11348及EN 14372試驗。 2. 報告內容如有疑問，請洽本局第六組技術開發科。(TEL：02-23431857)	

